

## NESCOAT® ANTIRUST

### Anti-Rust Primer

#### TANIMI

NESCOAT® ANTIRUST, alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.

#### KULLANIM ALANLARI

İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.

#### AVANTAJLARI

- Paslanmayı önler ve durdurur.
- Metal yüzeylere güçlü yapışma sağlar.
- Nem, tuzlu su ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Üzerine uygulanacak boyanın performansını artırır.
- Yüzeyle kolay uygulanır.

#### UYGULAMA

NESCOAT® ANTIRUST, uygulama kıvamına getirmek için sentetik tiner ile hacimce %10-15 oranında inceltilmelidir.

Rulo, fırça veya püskürtme tabancası ile tek veya 2 kat olarak uygulanır.

#### KURUMA SÜRESİ

- Yüzeyle kuruması, 23 °C ve %50 nispi nemde 2 saattir.
- Tam kuruma süresi 6 saattir.
- Kuruma süresi, yüksek sıcaklıklarda kısalmış, düşük sıcaklıklarda uzar.

#### SARFIYAT

0,07 L/m<sup>2</sup> (tek kat için)

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için numune yapılmalıdır.

#### UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama ve kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kullanım esnasında uygun koruyucu ekipman (giysi, eldiven, gözlük, maske) kullanılmalıdır.
- Cilde temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
- Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

#### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Ürün, şiddetli güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Açılmış ambalajlar kullanılmadığı durumlarda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

#### AMBALAJ

15 L ve 2,5 L metal kova

#### YASAL UYARI

Bu belgedeki bilgiler, NESCAOT laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak hazırlanmıştır. Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan NESCAOT sorumlu değildir.